



Technikai adatlap

TL 03.12 Gipszkarton tömítő Akril

Termék

Egykomponensű hézag-tömítő, speciális akril alapú. A levegő páratartalmának vulkanizálásával megkeményedik, így tartósan erős, rugalmas kötést hoz létre.

Tulajdonságok

- Alacsony modulus
- Tartósan rugalmas, időjárásálló
- Könnyű felhordás, akril és diszperziós festékekkel átfesthető
- Kiváló tapadás különböző építőanyagokhoz, nedvszívó és nem nedvszívó kombinációban;
- (beton, falazat, fa, eloxált alumínium, uPVC, stb.)

Használat

- Belső hézagok tömítése
- Fa, fém és műanyag ablakkeretek és burkolatok közötti hézagok tömítése
- Fa, beton, falazat, fémek, műanyagok, üveg fugák tömítése az építőiparban és az iparban

Kiszerezés

- 310 ml kartus
-

Szín

- Fehér

Műszaki tulajdonságok

Anyag	-	speciális akril LM	
Konzisztencia	-	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	1,68	
Hőtűrés	°C	-20 / +75	száradás után
Hőtűrés	°C	-15	szállítás közben
Alkalmazási hő	°C	+5 / +40	
Alkalmazási sebesség	g/perc	600	3 mm-es szélesség, 6,3 bar nyomással
Felületi száradás ideje	perc	≈ 9	23 °C-on / 55% rel. párat.



Dilatációs képesség	%	± 12,5	
Folyékonyság	mm	< 2	ISO 7390
Hajlékonyság	%	> 500	DIN 53 504
Modul 100 %	MPa	0,3 (N/mm ²)	DIN 53 504
Szakítószilárdság	MPa	0,10	DIN 53 504
Tapadás a vakolathoz	MPa	≥ 0,2 (N/mm ²)	ČSN 73 2577 (alapozás után)
Az SDK-táblához való tapadás	MPa	≥ 0,5 (N/mm ²)	ČSN 73 2577 (alapozás után)
Tapadás gipszhez	MPa	≥ 0,4 (N/mm ²)	ČSN 73 2577 (alapozás után)
Térfogati változások	%	< 20	ČSN EN ISO 10563
Keményység Shore A szerint (3s)	°	19 ± 3	(DIN 53 505)
Szavatosság	hónap	24	(+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten)
Minimális fugaszélesség	mm	4	
Maximális fugaszélesség	mm	25	

Felület

Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrézecskektől mentesnek kell lennie.

Korlátozások

Többek között nem alkalmas tartós vízterhelésre, PE, PP, PMMA, PC, bitumenes aljzatokra és teflonra való használatra.

Fogyasztási számítás:

Hozzávetőleges fogyasztás
$$y[\text{m}] = \frac{\text{tartalom}[\text{ml}]}{\text{szélesség}[\text{mm}] \cdot \text{mélység}[\text{mm}]}$$

310 ml-től:

12,9 m (4x6 mm)

Tisztítás

Anyaga: azonnal M.E.K. Kéz:

szappan és víz, javító krém

Biztonság

Lásd "Biztonsági adatlap 03.12".

Szavatossági idő



Den Braven

A gyártástól számított 24 hónapig száraz és bontatlan csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten.

Frissítés

Frissítve: 2012.05.24

Készült: 2008.05.27

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a megadott tájékoztatáson túl, vagy a felhasználás módjait. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.